

Название материала и характеристика его укладки	Объемный, насыпной вес в кг/м³	Источник
Бетон особотяжелый:		
лимонитовый	2800—3000	49
магнетитовый	2800—4000	49
баритовый	3300—3600	49
на чугунной дробе, $d=0,8\div 2$ мм	3500—3900	49
на чугунном скрапе	3700—5000	49
Бетон рентгенозащитный на:		
естественном кусковом барите	3000—3100	19
пылевидном барите	2500—2600	19
Битум:		
жидкий	1080—1100	7, 33
№ 5	970	28, 37
Битумные мастики	1350—1890	37
Битумоперлит, состав на 1 м³: перлитового песка 1,75 м³, битума 120—160 кг	350	47
Бланки разные в кипах	550—700	53
Блоки известково-песчаные	1450—1600	53
Бобы:		
навалом, $\varphi=25\div 32^\circ$	400—800	14, 16, 24, 39, 53, 57
в мешках	570—650	53
Бокситовые изделия (огнеупоры)	3100—3300	38
Болты стальные:		
навалом	1430—1670	53
в ящиках	1430—3230	53
Бордюрный камень из твердых пород	2000—2300	33
Брезент в тюках	380—450	53
Брикеты угольные	1000—1100	12
Бронза	7500—8800	5, 8, 14, 16, 17, 28
Бронза:		
безоловянистая	8200	12
оловянистая	8900	12
Брусника в ящиках, решетках	300—350	53
Брюква навалом	650—850	24
Брусья мостовые пропитанные	900	18
Бук:		
воздушно-сухой, $W=10\div 18\%$	600—700	4, 6, 23, 56
в свежесрубленном состоянии	970—1000	14, 15
в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях	700	15, 31
пропитанный	700	6
Бумага:		
в рулонах	400—550	53
в кипах	650—770	53
в ящиках	500—650	53
асбестовая	700—900	52
чертежная (ватман)	1500	52