

Название материала и характеристика его укладки	Объемный, насыпной вес в кг/м³	Источник
Балласт:		
гравийный	1600	18
песчаный	1500	18
щебеночный	2000	5, 8
Барий сернокислый в мешках	580—650	53
Барит (тяжелый шпат $BaSO_4$):		
в виде мелкой и крупной, до 5 мм, крошки	2400	13
пылевидный, сито 400 <i>отв/см²</i>	2000	13
Батарей и элементы гальванические в ящиках	580—730	53
Бекон в ящиках, кипах	440—550	53
Белье разное в ящиках, пачках	180—250	53
Бемит (кровельный материал), бумага, канифоль, битум, $\delta=5$ мм	570	47
Бензин:		
в бочках	450—650	53, 57
в бидонах	500—700	53, 57
Береза:		
воздушно-сухая, $W=10\div 18\%$	600—700	4, 6, 23
сырая, $W>23\%$	700	4, 6, 23
в защищенных от увлажнения деревянных конструкциях	700	15, 31
в свежесрубленном состоянии	880—1000	14, 15
пропитанная	700	6
Бетон легкий на:		
гранулированных шлаках	1100—1200	22
керамзите	500—1800	16, 56
коксе	1200	14
котельном шлаке	1350—1450	12
пемзовом щебне	800—1400	14, 16, 22
Бетон крупнопористый беспесчаный	1600—1900	27
» кислотоупорный	2150—2500	19, 38
» огнеупорный	1450—1750	52
Бетон обычный на:		
гравии или щебне из естественного камня вибрированный или центрифугированный	2300—2500	5, 6, 16, 22, 30, 56
гравии или щебне из естественного камня невибрированный	2200—2300	5, 6, 8, 16, 17, 22, 27, 56
песчаннике	2100—2500	53
Бетонная смесь с гравием навалом	2000—2400	53